




LambertsGlas®

**IT'S
COLOURED
LIGHT**

it's pure emotion.



Glashütte
Lamberts

LambertsGlas® – Goetheglas Sample Set



Bezeichnung Description	PC	Bezeichnung Description	PC	Bezeichnung Description	PC	Bezeichnung Description	PC
Echtantik-Goetheglas Genuine-Antique-Goetheglass		EAG-2129xx	123	EAG-3445U	243	EAG-911xx	123
		EAG-2139xx	123	EAG-352xx	123	Neuantik-Goetheglas New-Antique-Goetheglass	
EAG-1001U/C	203	EAG-2141xh	133	EAG-35xx	123	NAG-105xx	703
EAG-1001U/D	203	EAG-2152xx	123	EAG-3612xx	123	NAG-2110xx	703
EAG-1006U/C	203	EAG-2185xx	123	EAG-3719xx	123	NAG-2113xx	703
EAG-1006U/D	203	EAG-2212F	143	EAG-3xx	123	NAG-2239xx	703
EAG-1039U	203	EAG-2215U	333	EAG-43xx	123	NAG-296xx	703
EAG-1040U	203	EAG-2340U	333	EAG-4455U	333	NAG-300xx	703
EAG-1042U/A	303	EAG-235xx	123	EAG-4664U/B	303	NAG-33xx	703
EAG-1042U/B	303	EAG-2627xx	123	EAG-4664U/C	313	NAG-350xx	703
EAG-1042U/C	313	EAG-2633xx	123	EAG-626xh	133	NAG-35xx	703
EAG-1047U	203	EAG-2966F	143	EAG-687xx	123	NAG-674xx	703
EAG-1067U/B	303	EAG-319xx	123	EAG-703xx	123	NAG-68xx	703
EAG-1113xx	123	EAG-3308xx	123	EAG-712xx	123	NAG-772xx	703
EAG-1185xx	123	EAG-336xx	123	EAG-739xx	123	NAG-900xx	703
EAG-1973xx	123	EAG-33xx	123	EAG-833xx	123		
EAG-2126xx	123	EAG-341xx	123	EAG-903xx	123		



**Glashütte Lamberts
Waldsassen GmbH**

Schützenstraße 1
D-95652 Waldsassen
Telefon: +49 (0) 9632 / 9251 -0
Telefax: +49 (0) 9632 / 9251 -100
info@lamberts.de

www.lamberts.de

#lambertsglass

Besuchen Sie uns auch auf
Facebook, Instagram, LinkedIn
und YouTube

PRODUKTINFORMATION TAFELGLAS

LambertsGlas® wird nach überlieferten Fertigungsverfahren mit Glasmacherpfeifen im Mundblasverfahren hergestellt. Es ist praktisch unmöglich, und in der Regel auch nicht erwünscht, mit dieser traditionellen Fertigungsmethode ein an der Oberfläche vollkommen perfektes Glas zu fertigen. Daher weisen unsere Gläser besondere Herstellungsmerkmale bzw. Werkzeugspuren auf, die nicht vermeidbar sind und grundsätzlich nicht zu Reklamation oder Schadenersatz berechtigen.

Diese Merkmale bezeichnen wir zum Beispiel als Bläselung, Schattierung, Hobel, Scheurer, Winden oder Ochsenaugen, die unseren Gläsern ihren unverwechselbaren Charakter verleihen. Bei Neuanfertigungen kommt es außerdem zu geringen Farbunterschieden, die unvermeidlich und durchaus handelsüblich sind.

Gläser, die nach der **Echtantik-Methode** gefertigt werden, haben eine Tafelgröße von ca. 60 x 90 cm und eine ungefähre Dicke von 2,5 - 3,5 mm, wobei die tatsächliche Dicke in Einzelfällen zwischen 2 mm in der Tafelmitte und 5 mm im Randbereich entlang der Schmelzkante variieren kann.

Gläser, die nach der **Neuantik-Methode** gefertigt werden, haben eine Tafelgröße von ca. 85 x 100 cm und eine ungefähre Dicke von 1,5 - 2,5 mm, wobei vor allem im Randbereich auch etwas dickere Bereiche bis 4 mm vorkommen können.

Besonders wenn die Gläser zu Isolierglas verarbeitet werden, muss ein besonderes Augenmerk auf die Reinigung der Gläser vor dem Zusammenbau gelegt werden.

Bis zur Verarbeitung müssen die Gläser gegebenenfalls entpackt und fachgerecht, trocken und weitgehend staubfrei gelagert werden.

PRODUCT INFORMATION SHEET GLASS

LambertsGlas® is handmade, manufactured with blowpipes in traditionally passed down production techniques. LambertsGlas® features certain characteristics that distinguish our products from purely machine driven production glass. Every one of our sheets is a unique representation of its kind. Consequentially, artisanal features are part of our production process and are not defects.

These manufacturing features are (small) air bubbles, color shadings, striations from the moulds, chafe marks, reams or so called ox-eyes (larger air-bubble) that give our products their distinctive character. It is also inevitable and quite common that colors from new productions differ slightly from master samples.

Sheets produced in our **Genuine-Antique** method come in sizes of approximately 60 x 90 cm with a thickness of 2.5 to 3.5 mm. Note the actual thickness can vary between 2 mm in the middle and 5mm near the natural edge of a sheet.

Sheets produced in our **New-Antique** method come in approximate sizes of 85 x 100 cm with an average thickness of about 1.5 to 2.5 mm. Again, near the edges thicker areas up to 4 mm are possible.

When processing LambertsGlas® for insulating-glass special care for cleaning prior to assembly is required.

LambertsGlas® must be stored unpacked and appropriately kept in a dry and dust-free environment.

LAMBERTS
starts here...

www.lamberts.de